

## FICHA TÉCNICA

# COMPOSTO POLIETILENO 5435

### Descrição

Produto micronizado produzido com resina de polietileno para uso em processo de rotomoldagem. Possui resistência ultravioleta UV8, excelente processabilidade e baixo nível de empenamento. Pode ser fornecido em cor natural ou em cores (sob consulta).

### Aplicação

Produto versátil, podendo ser utilizado na produção de caiaques, brinquedos, peças automotivas, agrícolas e outros produtos de uso geral. Produto isento de metais pesados.

Propriedades Físicas	Norma	Valor	Unidade
Densidade	ASTM D792	0,935	g/cm <sup>3</sup>
Índice de fluidez 2,16kg	ASTM D1238	5,5	g/10min
Alongamento no escoamento (a)	ASTM D638	17	%
Alongamento na ruptura (a)	ASTM D638	>1000	%
Resistência à tração no escoamento (a)	ASTM D638	17	MPa
Módulo de Flexão - 1% Secante (b)	ASTM D790	530	MPa
Resistência à fissuração por tensão ambiental - Entalhe 0,3mm; 50°C; 10% Igepal CO630 (a)	ASTM D1693	38	h/F50
Resistência à fissuração por tensão ambiental - Entalhe 0,3mm; 50°C; 100% Igepal CO630 (a)	ASTM D1693	400	h/F50
Temperatura de deflexão térmica a 0,455 MPa(b)	ASTM D648	56	°C
Temperatura de deflexão térmica a 1,82 MPa(b)	ASTM D648	40	°C

As propriedades típicas correspondem a valores médios obtidos em laboratório. Corpos de prova preparados a partir de chapas moldadas por compressão feitas de acordo com ASTM D 4703. Espessura do corpo de prova: a) 2 mm; b) 3mm; c) Placa rotomoldada. Temperatura de teste -40°C.

### Considerações finais

A Nordeste Compostos reserva-se no direito de interromper ou alterar a produção desse produto, em qualquer momento.

As informações presentes nessa especificação são dadas de boa fé através dos nossos melhores conhecimentos, entretanto, estes não dispensam o cliente da responsabilidade dos resultados práticos obtidos. Para informação ou orientação sobre produto, consultar nossa área técnica. Condições de processamento podem alterar as características do produto final.

1. As informações apresentadas nesta Ficha Técnica refletem valores típicos obtidos em laboratório, mas não devem ser considerados como valores absolutos ou garantidos. Somente as propriedades e valores constantes do Certificado de Qualidade são considerado como garantia do produto. | 2. Para informações regulatórias do produto consulte o Documento Regulamentar ou entre em contato com nossa Área de Assistência Técnica. | 3. Para informações sobre segurança, manuseio, proteção individual, primeiros socorros e descarte de resíduos, consulte a FISPQ. | 4. Os valores mencionados neste relatório podem ser alterados a qualquer momento sem comunicação prévia da Nordeste Compostos.